

BVIII, 15952 R

Berlin, Okt. 1984

Reparaturbericht

592²

Ein Pappband, grün bedruckter Einband stark beschädigt. Einband stockfleckig, Finger- und Kratzschäden an der ersten Bildtafel stark sichtbar.

Angewandte Behandlung: Trockenreinigung, Fingerschmutz mit Alkohol behandelt, Heißwasser- und Kaliumbad (5g/l). Mechanische Schäden mit Japanpapier ausgebessert. Einband unter Verwendung des alten Bezugspapiers wieder hergestellt. Schutzfutteral angefertigt.
Verwendete Klebstoffe: Methylcellulose, Leim.

Gerhard Selenski